

特化則非該当タイプ 開先防錆剤

タセト シルバー[®] Jシリーズ

“タセト シルバーJシリーズ”は、特化則に該当する化学物質を含有しない開先防錆剤です。開先加工から溶接施工までの期間、溶接開先部における錆の発生を防止します。

特徴

1. 特化則に該当する化学物質を含有していません。
2. 溶接の際、塗膜除去の必要なく、そのまま溶接が出来ます。
3. 防錆力は、屋外暴露3ヶ月、室内曝露6ヶ月を有します。
4. ほとんどの塗料の重ね塗りが出来ます。ただし、重ね塗りをする場合は事前にチェックをお願いします。

種類	外観	適正塗膜厚	塗布面積
タセトシルバーJ	銀灰色	7~20 μ m	10~20m ² /L
タセトシルバーAJ	黄色透明	7~20 μ m	10~20m ² /L

関連法規

種類	タセトシルバーJ	タセトシルバーAJ
毒物劇物取締法	非該当	非該当
特定化学物質障害予防規則	非該当	非該当
有機溶剤中毒予防規則	第2種有機溶剤	第2種有機溶剤
消防法	第4類第一石油類	第4類第一石油類
PRTR法	第1種特定化学物質	第1種特定化学物質

使用方法

1. 塗布するにあたり、母材の油、油脂類、錆等の付着物をきれいに除去してください。
2. シルバーJは、缶を十分に（缶の中に入れたビー玉の音が聞こえるまで）振ってからご使用ください。

使用上の注意

1. 適正塗膜厚でご使用ください。
2. 溶接施工条件によっては、欠陥が生じることがありますので、事前に試験を行ってからご使用ください。

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート（SDS）を御参照ください。

包装単位

4L缶、18L缶
450型エアゾール

株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL: 045-624-8913 FAX: 045-624-8916

■東京支店 TEL: 045-624-8952 FAX: 045-624-8953

■札幌支店 TEL: 011-281-0911
FAX: 011-281-0912

■東北支店 TEL: 022-290-3603
FAX: 022-290-3604

■関東支店 TEL: 048-682-2626
FAX: 048-687-6600

■京葉支店 TEL: 043-284-8721
FAX: 043-284-8723

■名古屋支店 TEL: 052-824-4545
FAX: 052-824-4549

■新潟営業所 TEL: 025-275-0823
FAX: 025-271-9560

■大阪支店 TEL: 06-6190-1911
FAX: 06-6190-1922

■岡山支店 TEL: 086-455-6161
FAX: 086-455-3176

■広島支店 TEL: 082-240-7651
FAX: 082-240-7660

■福岡支店 TEL: 092-291-0026
FAX: 092-291-4613

取扱店