

特化則非該当タイプ 開先防錆剤

タセト シルバー[®] J

“タセト シルバーJ”は、特化則に該当する化学物質を含有しない開先防錆剤です。開先加工から溶接施工までの期間、溶接開先部における錆の発生を防止します。

特徴

1. 特化則に該当する化学物質を含有していません。
2. 溶接の際、塗膜除去の必要なく、そのまま溶接が出来ます。
3. 防錆力は、屋外暴露3ヶ月、室内曝露6ヶ月を有します。
4. ほとんどの塗料の重ね塗りが出来ます。ただし、重ね塗りをする場合は事前にチェックをお願いします。

外観	銀灰色
適正塗膜厚	7~20 μm
塗布面積	10~20 m ² /ℓ

関連法規

毒物劇物取締法	非該当
特定化学物質障害予防規則	非該当
有機溶剤中毒予防規則	第2種有機溶剤
消防法	第4類第一石油類

使用方法

1. 塗布するにあたり、母材の油、油脂類、錆等の付着物をきれいに除去してください。
2. 缶を十分に（缶の中に入れた攪拌玉の音が聞こえるまで）振ってからご使用ください。

使用上の注意

1. 適正塗膜厚でご使用ください。
2. 溶接施工条件によっては、欠陥が生じることがありますので、事前に試験を行ってからご使用ください。
3. その他詳細は、製品安全データシート(SDS)をご確認ください。

包装単位

450型エアゾール、4L缶、18L缶

*製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911
FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL:022-395-6464
FAX:022-395-8900

■関東支店 TEL:048-767-8507
FAX:048-767-8527

■東京支店 TEL:045-624-8952
FAX:045-624-8953

■名古屋支店 TEL:052-746-3737
FAX:052-746-3738

■大阪支店 TEL:06-6190-1911
FAX:06-6190-1922

■岡山支店 TEL:086-455-6161
FAX:086-455-3176

■広島支店 TEL:082-962-2730
FAX:082-962-2750

■福岡支店 TEL:092-291-0026
FAX:092-291-4613

取扱店