

ステンレス鋼
Stainless Steel

ニッケル・ニッケル合金
Ni & Ni Alloy

銅・銅合金
Cu & Cu Alloy

その他 金属
for Other Metals

タセト アセチレンガス溶接棒

[TASETO Welding Rods for Oxyacetylene Gas Welding]

●銅及び銅合金 Copper and Copper Alloy

銘柄	規格	識別色	化学成分 (%)							用途	
			Cu	Sn	Ni	Pb	Al	P	Si		Zn
G100	JIS GCu 該当	白	≥99.5	—	—	≤0.03	—	≤0.1	—	—	純銅系の ガス溶接
GT	JIS GCuZnSn相当	緑	57 ~61	0.5 ~1.5	—	≤0.05	≤0.02	—	—	Rem	銅合金系の ガス溶接
タセトーピン	当社規格	緑	前ページに掲載								
G950	当社規格	青	≥93.5	5.0 ~6.0	—	≤0.02	≤0.01	0.10 ~0.30	≤0.10	Rem	りん青銅系の ガス溶接
GH	当社規格	空	60 ~65	—	0.20 ~0.40	≤0.02	—	—	0.10 ~0.30	Rem	銅合金系の ガス溶接

●ステライト硬化肉盛用 Hardfacing

銘柄	識別色	化学成分 (%)				
		C	Cr	W	Co	Fe
SL11*	黒	≤2.8	28.0 ~32.0	10.0 ~11.0	Rem	≤3.0
SL33	緑	≤1.8	28.0 ~32.0	8.0 ~9.0	Rem	≤3.5
SL66	赤	0.9 ~1.4	26.0 ~32.0	3.0 ~6.0	Rem	≤3.0

*受注生産品

被覆アーク溶接棒

フラックス入りワイヤ

TIG溶加材

MIGワイヤ

サブマージアーク溶材

その他溶接材料