

(TIG溶接用ビード平滑剤)

ビードクリーンMSF

TASETO BEAD CLEAN MSF

軟鋼のTIG溶接（ナメ付け）をされるとき、
ブローホールの発生や湯流れが悪いなどの問題で
お困りではありませんか？

特 徴

製品は

- ① スプレー製品ですので塗布しやすく、均一な塗膜ができます。
- ② 速乾性で塗布後すぐ溶接ができます。
- ③ 溶接後の塗膜はウエスやたわし等で容易に除去できます。
- ④ 塗布面積は約2.1㎡/本です。

塗布した溶接部は


- ① 湯流れが極めて良くなり、光沢あるビードが得られます。
- ② ブローホールの抑制に役立つため、気密性のよいボックス類の製作に最適です。
- ③ 高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。
- ④ 黒皮、錆のある母材でも、良好なビードが得られます。
- ⑤ 母材・溶着金属に対し、悪影響を与えません。

機械的性質

塗布後の突合せ溶接における結果

ビード縦曲げ 欠陥発生なし
X線検査 欠陥発生なし

溶接ビード外観(適用例)



軟鋼板突合せ溶接条件

板厚 1.6mm
電流 60Amp
アルゴンガス 7ℓ/min

ご使用方法

- ① エアゾール缶をよく振ってから使用してください。(ビー玉が動くまで)
- ② 溶接する表面に均一に塗布してください。

取り扱いの注意

- 可燃性の製品のため、火気には十分注意してください。
- エアゾール缶は40℃以上となる場所には保管しないでください。

包装単位

- 450型エアゾール／12本入りケース

株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL: 045-624-8913 FAX: 045-624-8916

■札幌支店 TEL: 011-281-0911
FAX: 011-281-0912

■東北支店 TEL: 022-290-3603
FAX: 022-290-3604

■東京支店 TEL: 045-624-8952
FAX: 045-624-8953

■関東支店 TEL: 048-682-2626
FAX: 048-687-6600

■京葉支店 TEL: 043-284-8721
FAX: 043-284-8723

■名古屋支店 TEL: 052-746-3737
FAX: 052-746-3738

■大阪支店 TEL: 06-6190-1911
FAX: 06-6190-1922

■岡山支店 TEL: 086-455-6161
FAX: 086-455-3176

■広島支店 TEL: 082-962-2730
FAX: 082-962-2750

■福岡支店 TEL: 092-291-0026
FAX: 092-291-4613

取扱店