

銀ろう用フラックス

タセト ローラックス

“タセト ローラックス”は、各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。

特徴


1. 640℃～690℃において熔融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。
2. 銀ろうの流動性が向上します。

性状

白色で無臭のペースト状

使用上の注意

1. ヘラ等でろう付けする部分に塗り、溶接用のバーナー等で十分にのばしてから、銀ろうを流してください。
2. 冬期等、まれに固まる事がありますが、容器のまま温水中で、加温すれば軟化します。
乾燥した時は、適当量の水で希釈してご使用ください。
3. 使用量は銀ろう1に対して、0.5～1倍です。



包装単位

100g、500g、1kg、20kg

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL : 011-281-0911
FAX : 011-281-0912

■東北支店 TEL : 022-290-3603
FAX : 022-290-3604

■東京支店 TEL : 045-624-8952
FAX : 045-624-8953

■関東支店 TEL : 048-682-2626
FAX : 048-687-6600

■京葉支店 TEL : 043-284-8721
FAX : 043-284-8723

■名古屋支店 TEL : 052-746-3737
FAX : 052-746-3738

■大阪支店 TEL : 06-6190-1911
FAX : 06-6190-1922

■岡山支店 TEL : 086-455-6161
FAX : 086-455-3176

■広島支店 TEL : 082-962-2730
FAX : 082-962-2750

■福岡支店 TEL : 092-291-0026
FAX : 092-291-4613

取扱店