ステンレス鋼 ニッケル・ニッケル合金 Stainless Steel Ni & Ni Alloy 銅・銅合金 Cu & Cu Alloy

規格/JIS TS329J4L-FC0

その他 金属

## GFW329J4L

● 用途及び特徴 Applications and Characteristics

タセトGFW329J4Lは、GFW329J3Lに比べCr、Mo、N量を高め、より優れた耐孔食性、耐応力腐食割れ性を有するオーステナイト・フェライト系溶接材料です。 二相ステンレス鋼SUS329J4Lなどの溶接に使用されます。

- <u>使用上の要点 Notes o</u>n Usage
- ○資料F2をご参照下さい。
- ○シールドガスは、100%CO₂を使用して下さい。
- 溶接後熱処理を施しますと著しく脆化をしますので注意が必要です。

## ● 溶着金属の化学成分 Chemical Composition of All Weld Metal

(%)

| 1 | 化学成分    | С     | Si   | Mn      | Р     | S     | Ni           | Cr            | Мо          | Cu   | Ν         |
|---|---------|-------|------|---------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|------|-----------|
| J | IIS 規 格 | ≦0.04 | ≦1.0 | 0.5~2.0 | ≦0.04 | ≦0.03 | 8.0<br>~11.0 | 23.0<br>~27.0 | 2.5<br>~4.0 | ≦1.0 | 0.08~0.30 |
| Ŀ | — 例     | 0.029 | 0.60 | 0.87    | 0.020 | 0.004 | 10.02        | 25.39         | 3.98        | 0.05 | 0.15      |

## ● 溶着金属の機械的性質 Mechanical Properties of All Weld Metal

| 機械的性質   | 0.2%耐力 MPa | 引張強さ MPa | 5D 伸び % |  |
|---------|------------|----------|---------|--|
| JIS 規 格 | _          | 690≦     | 15≦     |  |
| — 例     | 700        | 873      | 25.0    |  |

- 溶着金属の耐食性(一例) Corrosion Resistance of All Weld Metal (Typical)
- ○5%硫酸腐食試験 5% Sulfuric Acid Test:1.72g/m゚·hr
- 65%硝酸腐食試験 65% Nitric Acid Test: 0.00062 in/month (0.16g/m・h)
- 6 %塩化第二鉄腐食試験 6 % Ferric Chloride Test: 30°C x 24h 孔食無し