

ステンレス鋼
Stainless Steel

ニッケル・ニッケル合金
Ni & Ni Alloy

銅・銅合金
Cu & Cu Alloy

その他 金属
for Other Metals

パールパック MIGワイヤ*

●パールパックソリッドワイヤの銘柄と化学成分規格

銘柄	該当規格		化 学 成 分 (%)								
	JIS	AWS	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu
MG308	YS308	ER308	≤0.08	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	9.0 -11.0	19.5 -22.0	≤0.75	≤0.75
MG308L	YS308L	ER308L	≤0.03	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	9.0 -11.0	19.5 -22.0	≤0.75	≤0.75
MG309	YS309	ER309	≤0.12	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	12.0 -14.0	23.0 -25.0	≤0.75	≤0.75
MG309L	YS309L	ER309L	≤0.03	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	12.0 -14.0	23.0 -25.0	≤0.75	≤0.75
MG316L	YS316L	ER316L	≤0.03	≤0.65	1.0 -2.5	≤0.03	≤0.03	11.0 -14.0	18.0 -20.0	2.0 -3.0	≤0.75
MG430	YS430	ER430	≤0.10	≤0.50	≤0.6	≤0.03	≤0.03	≤0.6	15.5 -17.0	≤0.75	≤0.75

他の種類についてはご相談に応じます。

●ワイヤ径と質量

ワイヤ径		質 量
標準径	1.2mm	パールパック200kg

他のワイヤ径はご相談に応じます。