

ステンレス鋼
Stainless Steel

ニッケル・ニッケル合金
Ni & Ni Alloy

銅・銅合金
Cu & Cu Alloy

その他 金属
for Other Metals

SY 銀ロウ*

規格/JIS BAg-2該当
AWS BAg-2該当

● 用途及び特徴 Applications and characteristics

タセトSY銀ロウは、Low melt (ロウ・メルト)、Free Flow (フリー・フロー) に比べ銀の含有量を少なくしてあるため、経済面で有利な銀ロウであります。また、ろう付け作業を容易にするため、作業温度を低くしてあります。鉄鋼・銅合金のろう付けに適しています。

● 使用上の要点 Notes on Usage

タセト・ローラックスとの併用により、容易にろう付け作業ができます。

ローラックスが、ろう付け部の間隙に広がってから、ろうを流して下さい。その際作業温度範囲を超えないよう注意して下さい。

● 作業温度範囲 Brazing Temperature

700~845℃

● ろう材の化学成分範囲 Chemical Composition

(%)

Ag	Cu	Zn	Cd
34.0~36.0	25.0~27.0	19.0~23.0	17.0~19.0

固相温度

約605℃

液相温度

約700℃