

ステンレス鋼
Stainless Steel

ニッケル・ニッケル合金
Ni & Ni Alloy

銅・銅合金
Cu & Cu Alloy

その他 金属
for Other Metals

識別色

端面 銀

規格/JIS YS309Mo

AWS ER309Mo該当

TG309Mo

●用途及び特徴 Applications and Characteristics

タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。

●使用上の要点 Notes on Usage

資料F3を参照して下さい。

●溶加棒の化学成分 Chemical Composition of Welding Rod (%)

化学成分	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu
JIS規格	≤0.12	≤0.65	1.0~2.5	≤0.03	≤0.03	12.0 ~14.0	23.0 ~25.0	2.0~3.0	≤0.75
一例	0.052	0.41	1.78	0.010	0.010	13.71	24.05	2.34	0.04

●溶着金属の機械的性質 Mechanical Properties of All Weld Metal

機械的性質	0.2%耐力 MPa	引張強さ MPa	4D 伸び %
一例	489	680	34.6

●溶加棒寸法と適正使用電流 Sizes Available and Recommended Currents (DCEN)

棒径 (mm)	0.8	0.9	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	3.2	4.0	5.0
棒長 (mm)	1000										
電流 (A)	50~80		50~120			100~200			150~250		220~280

*棒径0.8, 0.9mmは受注生産品となります。